

Грунтовка ХС-068* (гр.нт ХС 068) ТУ 6-10-820-75/эмаль АУ-199 Назначение: Грунт



Одеса, Україна

Грунтовка ХС-068* (гр.нт ХС 068) ТУ 6-10-820-75/эмаль АУ-199

Назначение:

Грунтовка ХС 068 (грунт ХС-068) предназначена для защиты оборудования и металлических конструкций в составе многослойного комплексного покрытия от воздействия минеральных кислот и щелочей (диапазон рабочих температур: -60+60°C). Грунтовка ХС-068 может применяться при нанесении эмалей типа ХВ, ХС.

Состав:

Материал одноупаковочный на основе виниловых смол.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Цвет грунтовки

красно-коричневый

Время высыхания до ст.3 при температуре 20 град., не более

1 часа

Доля нелетучих веществ:

- по массе

- по объему

31÷36 %, масс.

16÷20 %, об.

Теоретический расход на один слой

60÷95 г/м²; 17, 6÷11, 7 м²/л

Рекомендуемая толщина одного слоя

10÷15 мкм

Рекомендуемое количество слоев

1÷2

Рекомендации по применению:

Подготовка поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3). Перед применением необходимо убедиться, что грунтовка ХС 068 хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места. При необходимости грунтовка ХС-068 ТУ 6-10-820-75 перед применением может быть разбавлена до рабочей вязкости растворителями Р-4, Р-4А.

Нанесение:

Подготовленную грунтовку (грунт) ХС-068 наносить на поверхность защищаемого материала пневматическим или безвоздушным распылением, кистью, валиком при температуре окружающего воздуха от минус 10 град.С до 30 град.С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 град.С. Не допускается окраска во время атмосферных осадков, по влажной и обледеневшей поверхности. После высыхания слоя (1 час при температуре 20 град.С) наносят последующие слои материалов.

Для промывки инструмента можно использовать растворители, указанные выше.

Меры предосторожности:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Хранение:

Хранить материал в помещении в плотно закрытой таре, исключив попадание на него прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 40 град.С до 40 град.С.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Стандарт:

ТУ 6-10-820-75

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ЭП-773 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832-482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73 – Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482