

Грунтовка ЭП-057* (гр.нт ЭП 057) ТУ 6-10-1175-75/эмаль ЭП-5 Назначение: Грунто



Одеса, Україна

Грунтовка ЭП-057* (гр.нт ЭП 057) ТУ 6-10-1175-75/эмаль ЭП-5

Назначение:

Грунтовка ЭП-057 применяется для протекторной защиты черных металлов (металлических конструкций, железнодорожного, морского и речного транспорта, сельхозтехники и др.) в схемах лакокрасочных покрытий, эксплуатирующихся во влажной промышленной атмосфере, а также в контакте с пресной и морской водой.

Свойства:

Стальные листы, покрытые протекторной грунтовкой ЭП-057, можно подвергать сварке, однако толщина слоя грунтовки в местах сварки не может превышать 20 мкм.

Состав:

Грунт ЭП 057 ТУ 6-10-1175-75 представляет собой суспензию цинкового порошка в растворе эпоксидной смолы Э-41, стабилизированная бетоном. Грунтовка комплектуется отвердителем №3.

Цвет:

Серый, оттенок не нормируется.

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Условная вязкость по ВЗ-4 при темп. (20±0, 5)°С, с, не менее

50

Содержание нелетучих веществ, %, не менее

86, 5-88, 5

Время высыхания ч, не более

- до ст. 3 при температуре (20±2)°С

- до ст. 5 при температуре (20±2)°С

- до ст. 7 при температуре 120°С

1

24

0, 5

Прочность пленки при ударе, Н*м, не менее

5

Стойкость пленки к воздействию воды при (18-22)°С

24

Применение:

Во время проведения окрасочных работ грунтовку требуется периодически перемешивать во избежание осаждения цинкового порошка и недопущения неоднородного грунта. Приблизительно за 30 минут до нанесения готовят композицию, для чего к основе добавляют при тщательном перемешивании отвердитель в соотношении, указанном в сертификате качества на каждую партию материала, доводят до рабочей вязкости растворителем РП и затем фильтруют применяя марлевый фильтр

из 2-3 слоев марли.

Нанесение:

Подготовленную грунтовку наносят на поверхность металлоизделий при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 30 °С, не менее чем в два слоя, общей толщиной не менее 100 мкм. Интервал нанесения грунтовки ЭП 057 между слоями 1-2 часа естественной сушки. Вязкость грунтовки, рекомендуемая для нанесения 60-80 с. по ВЗ-4 (при нанесении валиком и кистью), 16-20 с. по ВЗ-4 (при нанесении пневмораспылением), 20-40с (при нанесении безвоздушным распылением). Грунтовку ЭП 057 ТУ 6-10-1175-75 наносят на поверхность с помощью кисти, валика, метода пневматического или безвоздушного распыления.

Разбавление:

Для разбавления грунта ЭП-057 ТУ 6-10-1175-75 используют растворитель РП.

Расход:

Примерный расчет расхода грунтовки ЭП 057 - 150-200 г/м2.

Хранение:

Гарантийный срок хранения грунтовки эп-057 - 6 месяцев со дня изготовления.

Стандарт:

ТУ 6-10-1175-75

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ЭП-46 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832-482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482