


## Эмаль ХВ-1120/ ХВ1120 эмаль эмаль ХВ-1120/производство эмали ХВ-110 Эмаль МЧ-145

**КРАСКА ДЛЯ ТВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ**  
**Завод лакокрасочных материалов**

 **СИОПЛАСТ™ СИОПЛАСТ**

**Отдел сбыта**    Тел.: (062) 341-04-96  
 (062) 340-14-47  
 (062) 341-04-97  
 (062) 341-04-98  
 (062) 341-18-70  
 (062) 341-18-09

83008, г. Донецк,  
ул. Югославская, 28 а

AvizInfo.com.ua

Одеса, Україна

Эмаль ХВ-1120/ ХВ1120 эмаль эмаль ХВ-1120/производство эмали ХВ-110

Эмаль МЧ-145

**СОСТАВ:** Суспензия пигментов в растворах алкидно-карбамидных смол с добавлением органических растворителей и сиккатива.

**ЦВЕТ:** Серый, серо-синий и др. по заказу потребителя.

**РАСТВОРИТЕЛЬ:** Ксилол, сольвент, РЭ-4В, РЭ-8В.

**НАНЕСЕНИЕ:** Пневматическим распылением, распылением в электрополе, окутанием или кистью.

**РАСХОД:** 120-160 г/м<sup>2</sup> на однослойное покрытие

**СВОЙСТВА:** Внешний вид пленки однородная, гладкая, глянцевая или полуглянцевая

Условная вязкость при (20, 0, 5) °С по ВЗ-246, с диаметром сопла 4 мм., с 60-100

Массовая доля нелетучих веществ, % 60±5

Степень перетира, мкм, не более 30

Укрывистость пленки, г/м<sup>2</sup>, не более 40

Время высыхания при Т. (72±2) °С до степени 3, мин., не более 50

Эластичность пленки при изгибе, мм, не более 1

Прочность пленки при ударе, Дж/см, не менее 50

Адгезия пленки, баллы, не более 1

Твердость пленки, по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед, не менее 0, 1

Стойкость пленки эмали к действию нитроэмали НЦ-11 пленка эмали не должна отслаиваться, сморщиваться, растрескиваться

Стойкость пленки эмали к статическому воздействию воды при Т. (20±2) °С, не менее

24

**Комплектность:** Перед применением добавляют сиккатив НФ-1 в количестве (6-8)% от массы эмали

**УПАКОВКА:** Барабаны

**СРОК ХРАНЕНИЯ:** 6 месяцев

**ТЕХНИКА**

**БЕЗОПАСНОСТИ:** Пожароопасная, токсичная

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Для окрашивания деревянных и металлических платформ грузовых автомобилей и др. изделий из металла и дерева, эксплуатирующихся в атмосферных условиях различных климатических зон.

Система покрытия, состоящая из 2 слоев эмали МЧ-145 и одного слоя грунтовки ГФ-017, в холодном климате должна сохранять защитные и декоративные свойства в соответствии с требованиями ГОСТ 9.401-91

Контактный телефон: +38 (062) 3410498, 3410496, 3410497.

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

**Владимировна Елена**

**095-422-01-09**